

A collection of Riocril paint products. In the background, there are three large cans: a brown can of 'Massa Corrente Riocril', a blue and red can of 'Riocril Latex Acrílico Linha Nobre' featuring a house illustration and 'ANTI-MOFO' label, and a red can of 'Rioted Latex Acrílico Linha Profissional Plus'. In the foreground, there are four smaller tubs: a black and white striped tub of 'Rioted', a white tub with a green lid of 'Rioted', a white tub with a red lid of 'Riolar', and a blue tub with a green lid of 'Riolar'. To the right, there is a small box of 'Riocril' paint.

Riocril Textura – Predial Rústico

Riocril Textura trata-se de um revestimento acrílico produzido à base de resina acrílica, pigmentos solventes, água e quartzo. De fácil aplicação, com alta resistência a intempéries e qualidade superior. Sugerido para aplicações com rolos específicos ou mesmo rolos de borracha, brocha ou escova. Oferece elevada hidrorrepelência e ação anti-mofo. Rendimento e diluição são fatores complexos para se definir, diante aos vários tipos de acabamentos (efeitos) aplicados, por exemplo, o tipo de rolo usado. Produção efetiva dentro das recomendações de segurança e ABNT em cores padrão de estoque Riomar e cores especiais, neste caso conforme a recomendação da MRV.

Disponível nas embalagens:

- ✓ Caixa (Papelão) de 25KgL
- ✓ Caixa (Papelão) de 5,8Kg
- ✓ Barrica (Papelão) de 25Kg
- ✓ Lata (Lata) de 18 Litros



Classificação: Norma ABNT NBR 11702

Indicação: Indicado para revestir superfícies permitindo o aspecto texturado de acordo com o rolo utilizado. Pode ser usado em áreas internas e externas sobre reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, bloco de concreto e repintura.

Diferenciais: Acabamento de efeito texturado e requintado.

Propriedades Físico-Químicas

- ✓ Cor: conforme catálogo Riocril Revestimentos e exigência do cliente MRV
- ✓ Sólidos/ Volume: 44,60 – 46,60%
- ✓ Sólidos/ Peso: 68,40 – 70,40%
- ✓ Peso Específico: 1,80 – 1,85 g/cm³
- ✓ VOC (compostos orgânicos Voláteis): 4 g/l
- ✓ Ponto de Fulgor: > 100°C
- ✓ Absortância para cores claras: α 0,3 = Luminosidade de 100% a 70%.

Escala de Claridade para Cinza Neutro

1. Cor Clara: α 0,3 = Luminosidade de 100% a 70%.
2. Cor Média: α 0,5 = Luminosidade de 70% a 40%.
3. Cor Escura: α 0,7 = Luminosidade de 40% a 0%.

Informações técnicas:

Composição: Resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Informações toxicológicas: consultar FISQP

Embalagem: Lata 25 kg; Caixa 20kg; Barrica 25k, Caixa 5,8Kg

Dados de aplicação:

Rendimento: Embalagem 25kg: Até 18 m² / 20kg: Até 14,4 m² / 5,8Kg: Até 4,15 m².

Diluição: Para Selar* – 20% á 30 % com água potável./ **Acabamento**-Pronto para uso ou no máximo adicionar de 5 % a 10 % de água limpa.

Aplicação:

- ✓ **Para Selar** – Rolo de lã, pincel ou trincha
- ✓ **Para acabamento** – Rolo especial para texturas (ex.: cabelo de anjo), desempenadeira (riscadeira) de aço, plástico ou PVC. Em determinados efeitos faz-se uso também de espátula de aço ou plástica e celulóide.

Demãos: Uma para selar e outra de acabamento com intervalo de 4 horas.

Secagem: Ao toque: 6 horas e final: 12 horas.

*** Como selante o recomendado é o uso do Selador Riocril para Revestimento produzido nas mesmas cores do Revestimento Riocril solicitado.**

Preparação da superfície:

De Acordo com a ABNT-NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

Emboço, reboco novo ou concreto recém executado: Aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar pó. Aplicar selador para alvenaria;

Reboco fraco, caiação e partes soltas: Lixar e eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes onde se tem pinturas antigas para então aplicar o acabamento;

Substratos cerâmicos porosos, vitrificados e fibrocimento: Lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

Superfícies com imperfeições: Lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora ou massa acrílica conforme o ambiente (interno ou externo);

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária em partes iguais, esperar 5h e enxaguar bem. Aguardar a secagem;

Superfícies com brilho: Lixar e eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem;

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar com produtos adequados. Aguardar a secagem;

Condições ambientais:

Evite pintar em dias úmidos, chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10°C a 40°C. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até 15 dias, consideradas as condições do clima, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda superfície com água imediatamente. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas. Caso sejam reaproveitadas deve-se homogeneizar todas as embalagens, se possível em um único recipiente.

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem, a menos que seja para fins de reciclagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora de pó e odores. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de segurança do Produto Químico – **FISPQ. Emergência médica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.**

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto.

Condições de asseguração

Para assegurar a qualidade e plena satisfação do acabamento aplicado, considera-se de extrema importância que seja utilizado todo o portfólio de produtos, como complementos, fundos, seladores, massas, diluentes e acabamentos de acordo com as instruções e especificações contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: 67-3351-6135 ou visite nosso site riomartintas.com.br